



#### stredná viskozita

Báza	Etyl kyanakrylát
Farba	bezfarebné
Viskozita 20°C	100 mPas
Hustota	1,06-1,10 g/cm <sup>3</sup>
Rýchlosť vytvrdnutia Alu	<10 sekúnd
Rýchlosť vytvrdnutia plastický	<5 sekúnd
Rýchlosť vytvrdnutia guma	<5 sekúnd
Výsledná pevnosť	24 h
Pevnosť v šmyku	21 N/mm <sup>2</sup>
Schopnosť vyplňovať špáru max.	0,07 mm
Teplotná stálosť od	-60 °C do +80 °C
Tepelná vodivosť ASTM C 177	0,1
Doba skladovania pri teplotách 5°C až 8°C	12 mesiacov

Hodnoty jsou průměrné hodnoty. Mají sloužit pouze pro vaši informaci, ale nepřebíráme žádnou záruku.

#### REACH registrovaný

**Nie je** súčasťou tohto výrobku:

Amíny, benzén, benzoyl, biocídy, bisfenol, DEHP, arašidový olej, halogén, latexové nanočastice, trvalé, perfluorované povrchovo aktívne látky, PFOS, PFOX, ftaláty, silicon

#### Pokyny ku spracovaniu:

Lepené diely musia byť čisté a zbavené oleja a mastnoty. Sekundové lepidlo naneste v jednu stranu v tenkej vrstve a lepené časti k sebe pritlačte. K zaschnutiu dôjde, v závislosti na lepenom materiálu, v priebehu niekoľkých sekúnd. Výslednej pevnosti sa dosiahne po 24 hodinách. Pre urýchlenie vytvrdnutia možno použiť aktivačnú prísadu č. 9. Pri lepení materiálov, ako je PP, PE, teflón alebo silikón, musia byť diely vopred ošetrené základným náterom č. 7.



# Technický list

## MD GLUE Rychleschnoucí lepidlo

Kombinácia materiálov	MD GLUE BS.100.401 Rýchloschnúce lepidlo
Materiál	
kov	++
plast*	++
guma	++
Elastomer/EPDM	++
drevo	
sklo/keramika	+
koža	
Charakter	rýchly kapilárny
+ vhodný ++ obzvlášť vhodný	
Skladovanie	na chladnom, suchom a tmavom mieste optimálna teplota: 6°C– 8°C
<b>V súlade RoHS</b>	
<b>Balenie:</b>	<b>Číslo výroby:</b>
25 kusov à 10 g	MGL.BS1.F10
12 kusov à 20 g	MGL. BS1.F20
12 kusov à 50 g	MGL. BS1.F50
500 g jednotlivo	MGL.BS1.F500
20 kg v 1 plechovke	MGL.BS1.K20
iné balenia na vyžiadanie	

**Zastúpenie pre SR: ARIN s.r.o., Domové role 78, 821 05 Bratislava**  
**www.arin.sk e-mail: arin@arin.sk**

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülpich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de  
www.marston-domsel.de

Údaje u tohto výrobku sú zostavené na základe nášho najlepšieho vedomia a slúži len na informačné účely. Nároky vyplývajúce z týchto údajov sú vylúčené. Pred použitím musíte vykonať dôkladné pokusy na základe tohto prospektu. Zodpovednosť za prípadné opatrenia na ochranu majetku a osôb nesie užívateľ. Bezpečnostných údajov podľa požadovanej normy možno na želanie dodať pre všetky výrobky.